

Ficha Técnica | Protector de Vidrio

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Material Base: Polietileno de baja densidad (LDPE) o polipropileno (PP).

Color: Azul o transparente.

Espesor: 50 micras (μm) a 100 micras (μm), dependiendo de la versión.

Adhesivo: Acrílico sensible a la presión.

Transparencia:

- + Azul: 50% de transparencia.

- + Transparente: 90% de transparencia.

Textura: Lisa.



PROPIEDADES FÍSICAS

Resistencia a la Tracción: $\geq 20 \text{ MPa}$.

Elongación al Rompimiento: $\geq 300\%$.

Resistencia al Impacto: Alta resistencia a impactos ligeros y arañazos.

Resistencia a Temperaturas: -15°C a 80°C .

Protección UV: Hasta un 98% de filtrado UV (dependiendo del espesor).

Transmisión de Luz:

- + Azul: 50% aprox.

- + Transparente: 85% aprox.



ADHESIVO

Tipo: Adhesivo acrílico sensible a la presión.

Fuerza de Adhesión:

- + Inicial: $0.5\text{--}1 \text{ N/cm}^2$.

- + Final: $2\text{--}3 \text{ N/cm}^2$ (**no deja residuos en la superficie tras su retiro**).

Tiempo de Adherencia: Hasta 6 meses (dependiendo de las condiciones ambientales).

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1. Limpieza: Asegúrese de que la superficie del vidrio esté completamente limpia y seca antes de aplicar la película.

2. Aplicación: Desenrolle la película y aplíquela suavemente sobre la superficie del vidrio, evitando burbujas de aire. Se puede utilizar una espátula o rodillo de goma para asegurar una adhesión uniforme.

3. Retiro: La película se puede retirar fácilmente sin dejar residuos. Idealmente, retire la película en un ángulo de 45° .

DURABILIDAD

- + Protección efectiva durante el tiempo de aplicación, hasta 6 meses en condiciones exteriores.

- + Resistente a la intemperie, polvo y humedad.

FORMATOS DISPONIBLES

Anchos: 60.96, 91.44 y 122 cm

Largo: 61 metros.

Presentación: Rollos con núcleo de cartón de 3".

Se recomienda limpiar la superficie donde se aplicará el vinil para eliminar polvo y suciedad, garantizando una mayor adhesión.



Visítanos en:
rolldepot.mx



Escríbenos a:
ventas@rolldepot.mx



Llámanos al:
 55 3208 9780